

Technisch Informatieblad

Productnaam	:	MoTip Tuning Line Mirage Set		
Kleur	:	Scarabee	Vampire	Firefly
Kleurengamma	:	groen/antraciet	paars/groen	goud/rood
Artikelnummer	:	06103	06104	06105
Leverancier/Fabrikant	:	MOTIP DUPLI B.V.		
		Wolfraamweg 2		
		8471 XC WOLVEGA		
		Telefoon nummer	0561 – 69 44 00	
		Telefax nummer	0561 – 69 44 31	

Productomschrijving

Set bestaand uit een sneldrogende basislak en een sneldrogende effectlak voor het accentueren van onderdelen van motorvoertuigen. Afhankelijk van de lichtinval varieert de kleur.

Productkenmerken

Basis Lak

Goede dekkraft
Uitstekende hechting

Effect Lak

Duurzame hoogglans
Krasvast en stootvast
Bestand tegen weersinvloeden
UV-bestendig en lichtecht
Uitstekende hechting

Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	:	400 ml	400 ml
Basis	:	Nitro-Cellulose bindmiddel	Acrylaathars
VOS-gehalte	:	Circa 91% w/w	Circa 90% w/w
Vaste stof	:	Circa 9% w/w	Circa 10% w/w
Glans	:		Hoogglans
Rendement	:	1,25 tot 1,75 m ²	1,25 tot 1,75 m ²
Stofdroog	:	Na 5 tot 10 minuten	Na 5 tot 10 minuten
Kleefvrij	:	Na 10 tot 20 minuten	Na 10 tot 20 minuten
Uitgehard	:	Na 2 uur	Na 2 uur
Hittebestendig	:	Tot 110°C	Tot 110°C

Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

Voorbehandeling

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Loslatende oude verfresten en roest verwijderen en aansluitend schuren. Eventueel gronden met een voor de ondergrond geschikte MoTip primer. De grondlaag na droging licht schuren (korrel 600).

Behandeling

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 25 tot 30 centimeter.

De effect primer aanbrengen in meerdere dunne lagen. Voor het aanbrengen van de volgende laag, de spuitbus weer schudden.

De Mirage Effectlak, zonder tussentijdse droging, aanbrengen in meerdere dunne lagen tot het gewenste resultaat bereikt is. Ook tijdens het lakken, af en toe schudden.

Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).

De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en de aangebrachte laagdikte.