

Productnaam	:	MoTip Camouflagelak					
Kleur	:	RAL 1001	RAL 6014	RAL 6031	Grijs	RAL 8027	RAL 9021
Artikelnummer	:	04201	04202	04203	04204	04205	04206
Leverancier/Fabrikant	:	MOTIP DUPLI B.V.					
		Wolfraamweg 2					
		8471 XC WOLVEGA					
		Telefoon nummer			0561 – 69 44 00		
		Telefax nummer			0561 – 69 44 31		

Productomschrijving

Kwalitatief hoogwaardige camouflagelak voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas, steen, textiel en diverse soorten kunststof.

Productkenmerken

Zeer hoge dek- en vulkracht
Duurzame kleur en duurzame glans
Krasvast en stootvast
Bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden
Goede corrosiewering
Uitstekende hechting

Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	:	400 ml
Basis	:	Alkydhars
VOS-gehalte	:	Circa 83% w/w
Vaste stof	:	Circa 17% w/w
Glans	:	Mat < 5 bij een meethoek van 60°
Rendement	:	1,25 tot 1,75 m ²
Stofdroog	:	Na 10 tot 20 minuten
Kleefvrij	:	Na circa 45 minuten
Uitgehard/Overspuitbaar	:	Na 16 uur
Hittebestendig	:	Tot 110°C



Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

Voorbehandeling

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Loslatende oude verfresten en roest verwijderen en aansluitend schuren.

Lakken

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 25 tot 30 centimeter.

De lak aanbrengen in meerdere dunne lagen. Voor het aanbrengen van de volgende laag, de spuitbus weer schudden. **Ook wanneer de lak uitgehard is, niet overspuiten met acryllak of nitro-cellulose lak.**

Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).

De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en de aangebrachte laagdikte.